

Datum / date 01.06.2016	<b>Werkstoffdatenblatt</b> <b>material test report</b>	<b>M</b> <b>WILHELMOSEN A/S</b>
Revision / revision 3		
Seite / page 1 von / of 1		M. Wilhelmsen A/S Åbyvej 69 8230 Åbyhøj Denmark

Werkstoffnummer material number	<b>1270-19001</b>	Werkstofftyp material type	<b>EPDM 70</b>
Farbe colour	schwarz black		

Eigenschaft property	Einheit unit	Prüfmethode test method	Prüfparameter test parameter	Wert value
Härte hardness	Shore A	ASTM D 2240		70 ±5
Reißfestigkeit tensile strength	MPa	ASTM D 412		10,9
Reißdehnung ultimate elongation	%	ASTM D 412		282
Weiterreißfestigkeit tear resistance	N/mm	ASTM D 624 C		49
Druckverformungsrest compression set	%	ASTM D 395 B	22h / 125°C plied	38
Dichte specific gravity	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 297		1,19 ±0,03
Tieftemp.beständigkeit low temp. resistance	°C	ASTM D 2137	brittleness no cracks after 3 min. at	-40
Tieftemp.beständigkeit low temp. resistance	°C	ASTM D 1329	TR10	-41

--	--

**Eigenschaftsänderungen nach Alterung**  
**changes of properties after ageing**

Medium medium	Prüfmethode test method	Zeit time h	Temperatur temperature °C	Härte hardness Punkte points	Reiß- festigkeit tensile strength %	Reiß- dehnung ultimate elongation %	Volumen volume %
Luft air	ASTM D 573	70	125	+4	+14	-24	
Wasser water	ASTM D 471	70	100				+2

<p>Die oben angegebenen Daten sind nach bestem Wissen und mit modernen Laborstandards an genormten Prüfkörpern ermittelt worden. Insbesondere beim Vergleich dieser Daten mit Werten, die an Fertigteilen ermittelt werden, kann es zu Abweichungen kommen.</p>	<p>The above indicated data were determined to the best knowledge according to modern laboratory standards on standardised test specimen. If these data are compared with data which were determined on finished parts it may come to variations.</p>
---	---